

1. Tolerancje:

| Cecha [Jednostka] | Tolerancja |
|--|--------------|
| Szerokość [mm] | +/- 1,5 mm |
| Grubość taśmy [μm] | +/- 5% |
| Grubość taśmy wykonanej na papierze saturowanym [μm] | +/- 15% |
| Grubość taśmy dwustronnej piankowej i taśmy naprawczej [μm] | +/- 10% |
| Punkt pęknięcia [%] | +/- 20% |
| Punkt pęknięcia dla folii PE [%] | +/- 30% |
| Odporność na rozciąganie [N/mm ² i N/cal] | +/- 10% |
| Gęstość pianki [kg/m ³] | +/- 15% |
| Ilość arkuszy A4 [sztuki] | +/- 1 sztuka |
| Gramatura kleju - etykiety [g/m ²] | +/- 10% |

2. Gwarancja:

- Produkt i jego funkcjonalność jest gwarantowana przez okres 6 miesięcy od dnia dostawy do klienta dla taśm standardowych i przez okres 6 miesięcy od daty produkcji dla taśm produkowanych na indywidualne zamówienie.
- Nominalne długości produktu są gwarantowane z maksymalną tolerancją +/- 2,5% dla rolek <330m oraz +/- 0,5% dla rolek \geq 330m
- FOLIE OCHRONNE: Sugeruje się usuwanie folii ochronnej z chronionej powierzchni pod kątem 45⁰ (niezwłocznie po zakończeniu pracy z ochranianym elementem).

3. Warunki ważności gwarancji:

- Produkt musi być przechowywany w suchych miejscach.
- Produkt musi być chroniony przed bezpośrednim wpływem światła słonecznego.
- Przed użyciem produkt musi być przechowywany w jego oryginalnym opakowaniu. Bezwzględnie należy unikać: niewłaściwego składowania i traktowania, upuszczania produktu na ziemię, a w szczególności nacięć na krawędziach. Produkt nie może być składowany tak aby przypadający na niego ciężar mógł go zdeformować.
- Produkt musi być przechowywany w temperaturze nie przekraczającej 40°C.
- Jeżeli produkt jest przechowywany w temperaturze poniżej 10°C wówczas przed użyciem musi być on przeniesiony w miejsce, w którym osiągnie temperaturę

4. Nadruk w technologii nawierzchniowej:

- a. Nadruk wykonany jest na powierzchni taśmy i jest chroniony przez warstwę lakieru mogącego spowodować łatwe odwijanie się rolki.
- b. Nadruki wykonywane w technologii nawierzchniowej mogą ulec zniszczeniu przy działaniu siły tarcia, bądź w kontakcie z rozpuszczalnikami czy olejami.

5 . Nadruk w technologii laminowanej (sandwich):

- a. Nadruk wykonany jest pomiędzy powłoką kleju oraz folią BOPP.